


DINOZOLI	Scheda Tecnica Cliente <i>Technical Data Sheet</i>	Mod. 74 Rev. 2 26.01.12
-----------------	--	-------------------------------

Articolo <i>Item</i>	RITZ		
Composizione <i>Composition</i>	86% PL 14%PA		
Altezza Minima Garantita <i>Minimum Guaranteed Width</i>	140		
Peso <i>Weight</i>	490 ±5%		<i>[g/m]</i>
Lunghezza Pezza Indicativa <i>Approximate Roll Length</i>	45-50		<i>[m]</i>
Finissaggi <i>Finishing</i>	WATER REPELLENT		
Resistenza all'Abrasione (End Point) <i>Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)</i>	>30.000		<i>[giri]</i>
Resistenza alla Formazione di Pilling <i>Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)</i>	4/5		<i>[grado]</i>
Rientro al Lavaggio 30°C <i>Dimension Fastness to Washing 30°C</i>	Trama (Weft)	max 1%	%
	Ordito (Warp)	max 1%	%
Solidità del Colore allo Sfregamento <i>Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12</i>	Secco (Dry)	4	<i>[grado]</i>
	Umido (Wet)	3	<i>[grado]</i>
Solidità del Colore alla Luce Artificiale <i>Xenotest ISO 105 - B02</i>		4	<i>[grado]</i>
Valutazione di infiammabilità -California test TB117-2013 <i>Assessment of ignitability - California test TB 117-2013</i>	PASS		
Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione <i>Washing Instruction and Care</i>			
			

Data Emissione	02/02/2015
-----------------------	------------

Redatto da:		Verificato da:		Approvato da:		Approvato da:	
UCQ	Michela Rosetti	SGQ	Orietta Amadori	DV	Monica Zoli	DG	Dino Zoli