

TAURUS

Skład: Composition:	55% skóra 33% PL 12% PU
Gramatura: Weight:	960 g/m
Szerokość: Width:	138 cm
Grubość: Thickness:	1,5 mm
Odporność na ścieranie UNI EN ISO 12947-2: 2000 Abrasion resistance	> 100 000
Pilling UNI EN ISO 12945-2 Pilling test:	5
Odporność na wielokrotne zginanie UNI EN ISO 854:1999 Resistance to flexures	> 30 000
Odporność na światło UNI EN ISO 105-B02: 2004 Colour light fastness - Xenotest	4
Odporność na tarcie UNI EN ISO 105-X12: 2003 Colour fastness to rubbing	mokre 4-5 suche 4-5
Wydłużenie przy zerwaniu UNI EN ISO 1421:2000 Elongation to break	wątek 22,04% osnowa 21,81%
Wytrzymałość na rozciąganie UNI EN ISO 1421:2000 Tensile strength:	wątek 596,63 N/3cm osnowa 570,80 N/3cm
Odporność na hydrolizę UNI 4818-29: 1992 Hydrolysis resistance	40 godzin 100%
Wytrzymałość na rozdarcie UNI EN ISO 4674-1: 2005 Tear resistance	osnowa 98,86 N/5cm wątek 52,92 N/5cm
Pilling UNI EN ISO 4674-1: 2005 Peeling	wątek 2,73 N/3m osnowa 3,71 N/3cm
Flame resistance BS 5852 :PART 1 (Match and Cigarette)	SKÓRA TRUDNOPALNA
Flame resistance CAL TB 117:2013	SKÓRA TRUDNOPALNA

Czyszczenie / Cleaning instructions:

Łatwe i proste czyszczenie bez konieczności kupowania specjalnych środków!

Do czyszczenia skóry w żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol. W celu wyczyszczenia wystarczy wilgotną, miękką szmatką potrzebnie delikatnie zabrudzenie. Nie należy mocno trzeć skóry jak również nie należy dopuścić do przemoczenia. Gently wipe with a soft and damp cloth. Do not use abrasive, solvent and chemical detergents.