

TORNADO

Grubość: Thickness:	0,9-1,1 mm
Rodzaj garbowania: Kind of tan:	Chrom w soli
Rodzaj barwnika: Kind of dye:	Barwnik anilinowy
Rodzaj wykończenia: Kind of finish:	Semi-aniline

Parametr Parameter	Metoda badania Research approach	Jednostki miary Measure	Prezentacja result
Trwałość koloru na tarcie suche	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI GREY SCALE	500 CYKLI
Trwałość koloru na tarcie mokre	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI GREY SCALE	250 CYKLI
Odporność koloru na potliwość zasadową	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI GREY SCALE	80 CYKLI
Przystąpienie do wykańczania	UNI EN ISO 11644	N/Cm	≥2
pH	UNI EN ISO 4045	-	≥3,2
Odporność na rozerwanie	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
Odporność na zagięcia	UNI EN ISO 5402	-	≥20000
Trwałość koloru w sztucznym świetle	UNI EN ISO 105-B02	SKALA NIEBIESKA BLUE SCALE	≥5